

DESCRIPCIÓN

Es una pintura fabricada con compuestos de alta calidad, para así poder dar uso en superficies exteriores e interiores, comportándose de muy buena manera frente a la humedad. Su base es formulada con resinas alquídicas, pigmentos, aditivos y extendedores de alta calidad.

USOS RECOMENDADOS

Para todo tipo de superficies. Para ambientes húmedos y secos, es de gran versatilidad para la construcción. Está diseñada para aplicarse en interiores, baños, cocinas, guardapolvos, puertas, etc. Y también para su aplicación en ambientes exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a tratar deben ser limpiadas de tal manera que no queden indicios de polvo, grasa, aceites, pinturas preexistentes mal adheridas o quebradas. En caso de existir superficies agrietadas, estas deben tener un tratamiento de pasta muro, ya sea de interior o exterior según el caso requiera, esta parte es importantísima para obtener el real comportamiento del producto, una vez aplicada la pasta se debe aplicar un desmanchado con óleo sobre el parche. Sobre superficies metálicas, se debe dar una limpieza exhaustiva y luego, tratar con al menos una mano de anticorrosivo, lo ideal serían dos manos. De preexistir pintura brillante, la superficie a tratar debe ser lijada previamente a la limpieza exhaustiva de ésta. Para maderas que no tienen tratamiento alguno, se recomienda imprimir con aceite impregnante virgen, ya que los aceites de segunda, usualmente no cumplen bien el rol de imprimante, no ayudando al proceso final de calidad ECOCORDI.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PVC	25
Colores	Según Cartilla
Viscosidad	90 - 100 seg, CF# 4 a 20o
Peso específico	1.16 +/- 0.2
Contenidos de Sólidos en Volumen	47 +/- 2%
Contenidos de Sólidos en Peso	62 +/- 2%
Formato de Presentación	Tambor (200 lt aprox) Lata (4 Galones) Galón (3.785 lts)
Estabilidad de Almacenamiento	18 Meses
Rendimiento Teórico	30 -35 m2 POR GALÓN, A UN ESPESOR DE 1 MILS.
Secado	To a 22o C, 60% Humedad Relativa
	Tacto: 4-6 horas
	Duro: 30-34 horas
Repintado	14-16 horas
Dilución	Aguarrás mineral, máximo 10%
Aplicación	Brocha, Rodillo o Pistola
Terminación	Brillante